

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

TERMOTEK ULTRA es una poliolefina reticulada termo-encogible de hoja doble con gran transparencia y resistencia a la perforación, con muy elevada fuerza de sello, además posee alta capacidad de amoldamiento reduciendo el sobrante y haciendo desaparecer las esquinas, no emite gases tóxicos y cuenta con micro-perforaciones para controlar la salida de aire durante el proceso de retracción evitando el uso de perforadores externos que provocan roturas y grandes perforaciones, puede usarse desde maquinas semiautomáticas hasta horizontales de alta velocidad.

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para el empaque de uso rudo y para productos que requieren una protección extra en el empaque.

COLORES

Disponibles en color **NATURAL**.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores, la temperatura máxima para almacenar este producto es de 35°C en un lugar seco. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

Datos Técnicos	Unidad	Termotek Ultra Calibre 60	Termotek Ultra Calibre 75	Método de Prueba
Espesor	μ	15	19	PSTC-133
Rendimiento	m ² /kg (g/m ²)	73.6 (13.6)	57.86 (17.2)	ASTM D-4321
Propiedades Mecánicas	Unidad	Termotek Ultra Calibre 60	Termotek Ultra Calibre 75	Método de Prueba
Resistencia a la Tensión MD	MPa	93-115	85-110	ASTM D-882
Resistencia a la Tensión TD	MPa	80-110	85-110	ASTM D-882
Elongación MD	%	100-115	105-145	ASTM D-882
Elongación TD	%	120-155	130-150	ASTM D-882
Encogimiento MD (120°C Aire Caliente 10min)	%	65-75	65-75	ASTM D-2732
Encogimiento TD (120°C Aire Caliente 10min)	%	60-70	60-70	ASTM D-2732
Resistencia al Rasgado MD	GF	4-8	7-11	ASTM D-1922
Resistencia a la Rasgado TD	GF	5-9	8-12	ASTM D-1922
Coefficiente de Fricción F/F	Estático	0.18-0.26	0.19-0.26	ASTM D-1894
Coefficiente de Fricción F/F	Dinámico	0.16-0.24	0.19-0.26	ASTM D-1894
Medidas Disponibles	Anchos Doblada		Largo Doblada	
Termotek Ultra Calibre 60	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15" 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1332 m	
Termotek Ultra Calibre 75	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15" 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1067 m	



AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son considerados como especificaciones, nuestras sugerencias para el uso están basadas sobre pruebas que creemos son confiables. Sin embargo el comprador debe realizar sus propias pruebas para determinar la conveniencia del producto para su uso interno. La información presentada en este documento no representan una garantía.



Garantía

Garantías y recursos limitados:

Burbutek, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Burbutek** cumple con las especificaciones **Burbutek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Burbutek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Burbutek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Burbutek, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Burbutek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Burbutek, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Burbutek, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Burbutek, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Burbutek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Burbutek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.